MAXILANE®

Sellador mate para superficies verticales de concreto y mampostería

DESCRIPCIÓN

Maxilane® es un sellador penetrante de acabado mate, a base de silanos, siloxanos y solventes, especialmente formulado para proteger superficies verticales de concreto y mampostería contra la penetración de agua y contaminantes ligeros, en interiores y exteriores.

SOBRE SUPERFICIES DE

- Concreto y prefabricado.
- Mampostería.
- Fachaleta.
- Estuco cementicio
- Mortero.

VENTAJAS

- Penetra en la superficie, no deja membrana superficial.
- Hidrorrepelente de secado rápido.
- Protege las superficies contra agua y afines.
- Permite el paso de vapor de agua.
- Aumenta la vida del concreto y ayuda a proteger el acero de refuerzo.
- Larga protección, alta resistencia alcalina.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o atomizadora.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Costa Rica / Nicaragua / Panamá	Ecuador
Envase metálico de 3,8 litros (1 gal)	Envase metálico de 3,8 litros (1 gal)
Cubeta metálica de 18,9 litros (5 gal)	Caneca metálica de 18,9 litros (5 gal)
Estañón de 208 litros (55 gal)	Tanque de 208 litros (55 gal)

RENDIMIENTO (m^2)

Unidad	Rendimiento aproximado
1 L	De 1,5 m^2 a 4,5 m^2
3,8 L	De 5,5 m^2 a 17 m^2
18,9 L	De 28 m^2 a 85 m^2
208 L	De 310 m^2 a 930 m^2

El rendimiento varía de acuerdo con la capacidad de absorción de la superficie. Realice pruebas previas de rendimiento.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Concreto nuevo debe tener por lo menos 28 días de haberse colocado; repellos y estucos cementicios 7 días. El sellado de juntas y fisuras debe hacerse antes de la aplicación de Maxilane®.

COLOCACIÓN

Aplique Maxilane® con atomizador manual, brocha o rodillo, a dos capas que saturen la superficie. La segunda capa debe aplicarse antes que la primera haya secado (de 3 a 15 minutos después). Trabaje con un movimiento horizontal de arriba hacia abajo. Proteja a Maxilane® de la lluvia por un mínimo de 4 horas luego de la aplicación.

LIMPIEZA

Lave inmediatamente las herramientas con diluyente, luego de su uso.

DATOS TÉCNICOS

Costa Rica / Ecuador / Nicaragua / Panamá	
Densidad	0,8 kg/litro
Contenido VOC	1201 g/L
Apariencia	Transparente
Punto de ignición	38 °C
Tiempo de secado (21 °C, H.R. 50%)	4 horas

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Información de contribución con el medio ambiente	
Desvío del vertedero	Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico que pueden ser desviados del vertedero.

RECOMENDACIONES

No diluya este producto. Evite aplicarlo sobre superficies por encima de 32 °C. Proteja las superficies que no desea cubrir con el producto. En caso necesario, límpielas inmediatamente con un diluyente. Mantenga los envases herméticamente cerrados. Cuando se desee aplicar sobre piedra natural o artificial realice pruebas previas para verificar la absorción y el acabado. Asegúrese de que las superficies de mampostería o concreto estén libres de fisuras, grietas y separaciones, para así evitar que se filtre agua. Siga las indicaciones del especificador en cuanto a la cantidad de capas de producto que se necesitan según los requerimientos de la obra.

LIMITACIONES

Maxilane® no debe aplicarse sobre yeso. No lo aplique sobre piedras calizas tales como mármol, travertino o marmetón, ni sobre piedras naturales de baja absorción como granito. No utilice este producto bajo condiciones de inmersión.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación en ojos y piel. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:
Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Ficha de Seguridad.

GARANTÍA

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión: 2020-01-17

COSTA RICA
clientes.cr@intaco.com
(506) 2205-3333

ECUADOR
clientes.ec@intaco.com
(593) 1700-100-200

PANAMÁ
clientes.pa@intaco.com
(507) 840-1200

NICARAGUA
clientes.ni@intaco.com
(505) 2298-0120