ADHESIVOS Y ADITIVOS

PLASTERBOND® CONCENTRADO

Agente adhesivo para enlucidos/repellos de 5 mm a 15 mm

DESCRIPCIÓN

Plasterbond® Concentrado es un adhesivo especialmente formulado para enlucidos/repellos de 5 mm a 15 mm de espesor, en interiores y exteriores.

USOS

- Agente adhesivo para enlucidos/repellos de 5 mm a 15 mm.
- En paredes y cielos.

SOBRE SUPERFICIES DE

- Concreto.
- Mampostería.
- Láminas de fibrocemento o yeso.

VENTAJAS

- Concentrado; fácil dilución 1:1.
- Mejora la adherencia de los enlucidos/repellos a la superficie.
- Resistente a la alcalinidad del cemento; extiende la durabilidad de la adhesión.
- Reemulsificable; en el momento de enlucir/repellar el adhesivo puede estar seco.
- Concentrado; menor cantidad de desecho plástico, al rendir el doble.
- Calidad constante; no se segregan sus componentes.
- Bajo contenido de VOC (componentes orgánicos volátiles); poco olor.
- Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo I.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Costa Rica / Nicaragua / Panamá
Envase plástico de 1 litro (1/4 gal)
Envase plástico de 3,8 litros (1 gal)
Cubeta plástica de 18,9 litros (5 gal)
Estañón de 208 litros (55 gal)

RENDIMIENTO (m^2)

Plasterbond® Concentrado	Agua	Rendimiento
1 litro	1 litro	De 10 m^2 a 14,8 m^2
3,8 litros (1 gal)	3,8 litros (1 gal)	De 38 m^2 a 56 m^2
18,9 litros (5 gal)	18,9 litros (5 gal)	De 190 m^2 a 280 m^2

El rendimiento varía de acuerdo con la absorción y rugosidad de la superficie.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Puede estar húmeda pero no saturada.

MEZCLADO

Diluya Plasterbond® Concentrado en igual cantidad de agua por volumen (1:1).

COLOCACIÓN

Aplique una capa uniforme sobre la superficie seca o húmeda, con brocha o rodillo. Déjelo secar. Coloque el mortero entre 1 hora y 3 días después de aplicado el adhesivo. Asegúrese de que Plasterbond® Concentrado esté libre de polvo o suciedad en el momento de colocar el repello. En repellos mayores de 10 mm, coloque la primera capa en un espesor de 10 mm y espere 24 horas antes de colocar capas sucesivas. Deje un acabado rugoso entre capas. Plasterbond® Concentrado únicamente se coloca antes de la primera capa de repello.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

DATOS TÉCNICOS

Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo I.

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Información de contribución con el medio ambiente	
Desvío del vertedero	Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico que pueden ser desviados del vertedero.
Bajas emisiones de VOC	Contenido de VOC: 0,04 g/L (menos agua). Cumple con niveles VOC del South Coast Air Quality Management District. Pruebas bajo método de ASTM D6886-03.

RECOMENDACIONES

Mezclas cementicias pobres o con exceso de agua pueden afectar la adherencia de Plasterbond® Concentrado. Proteja la película aplicada de la suciedad y el polvo hasta colocar el repello. Si ha caído agua sobre Plasterbond® Concentrado, éste deberá ser reaplicado. Evite el uso de Plasterbond® Concentrado para adherir repellos industrializados sobre paredes de mampostería. No utilice grasas o aceites como desencofrantes donde luego vaya a utilizar Plasterbond® Concentrado, sino desencofrantes compatibles como Maxikote®. Tampoco utilice ácidos en superficies que están o estarán en contacto con Plasterbond® Concentrado.

LIMITACIONES

No debe usarse en superficies sujetas a constante humedad, inmersión o presión hidrostática, ni con repellos menores de 5 mm o mayores de 15 mm de espesor. Tampoco lo utilice bajo el nivel de tierra, en contrapisos o en pisos exteriores.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo..

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:
Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Ficha de Seguridad.

GARANTÍA

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión: 2020-05-27

COSTA RICA
clientes.cr@intaco.com
(506) 2205-3333

ECUADOR
clientes.ec@intaco.com
(593) 1700-100-200

PANAMÁ
clientes.pa@intaco.com
(507) 840-1200

NICARAGUA
clientes.ni@intaco.com
(505) 2298-0120